

Inducoat MUR ACRYL Basecoat

PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Watergedragen, ééncomponentige acrylaatdispersieverf met matte afwerking voor buitengebruik. Zeer geschikt voor verschillende soorten poreuze ondergronden.
- Bijzonder geschikt voor het gebruik als Basecoat voorafgaand aan de applicatie van de eindlaag Mur Acryl Green.
- KENMERKEN :** Uitermate goede dekkraft – Vlotte en gemakkelijke toepassing door het hoog bindmiddelgehalte – Dampdoorlaatbaar en ademend systeem – Heel goede buitenduurzaamheid
- ONDERGRONDEN :** Nieuw en oud metselwerk, cement, beton
- SYSTEEM :** Poreuze, niet geschilderde ondergronden of reeds geschilderde, poederende ondergronden:
- Primer : 1 impregnatielaag UNIFIX
 - Basecoat : 1 laag MUR ACRYL Basecoat
 - Afwerking: indien nodig: 1 laag Mur Acryl Green
- Reeds geschilderde, niet poederende ondergronden:
1 tot 2 lagen MUR ACRYL Basecoat rechtstreeks op de ondergrond aanbrengen .
De laatste laag kan, indien nodig, door Mur Acryl Green worden vervangen.

VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient gereinigd, ontstof en droog te zijn.
Nieuw metselwerk dient eerst met ijzeren borstel gereinigd te worden om overtollige mortel te verwijderen.
Reeds geschilderde ondergronden kunnen best door middel van een hogedrukreiniger worden gereinigd.
Eventuele mosvorming dient vooraf door middel van RDInducoat Cleaner te worden verwijderd.
- VERWERKINGS-CONDITIES :** Buiten: bij droog weer
Omgevingstemperatuur : minimum 5°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximum 80%
- APPLICATIE-MIDDELEN** Borstel, rol of airless (nozzle opening: 013 - 018)
- VERDUNNING :** Water
- REINIGING :** Water
- VERBRUIK :** Ongeveer 10 m²/L per laag
- BIJZONDERHEDEN :** Goed mengen voor gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT :	Mat
KLEUREN :	Wit
DENSITEIT	Ongeveer 1.45
VASTE STOF:	Gewicht : ongeveer 60 % Volume : ongeveer 44 %
VOS GEHALTE:	Max 30g/L
VLAMPUNT :	n.v.t.
VISCOSITEIT :	100 - 150 P (Brookfield 20 Rpm)
DROOGTIJD :	Stofdroog : 2 uur Overschilderbaar : 4 uur
VERPAKKING :	1 L – 2.5 L – 5 L – 10 L - 20 L (
BEWARING :	12 maanden, indien vorstvrij bewaard

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.